

**ГОСТ 25139—93
(ИСО 6186—80)**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТМАССЫ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЫПУЧЕСТИ

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**

М и н с к

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция

3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 25139—82

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**ПЛАСТМАССЫ****ГОСТ****Метод определения сыпучести****25139—93**

Plastics. Determination of pourability

(ИСО 6186—80)**ОКСТУ 2200****Дата введения 01.01.95****1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает метод определения сыпучести пластмасс в виде порошка или гранул путем измерения времени течения материала через воронку.

Примечание. Предусмотренный метод распространяется не на все пластмассы в виде порошка и гранул. Следовательно, чтобы установить пригодность метода, следует обратиться ко второй части стандартов на определение свойств для каждого типа полимерного материала.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, выделены курсивом.

2. ССЫЛКА

ГОСТ 11035.1—93 «Пластмассы. Определение насыпной плотности формовочного материала, который просыпается через специальную воронку».

✓ 3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Время течения: время в секундах, необходимое для прохождения определенной массы испытуемого материала через воронку определенных размеров.

4. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Измеряется время, требуемое для прохождения определенной массы испытуемого материала через воронку указанных размеров.

5. АППАРАТУРА

5.1. Воронка, форма и размеры которой указаны на чертеже, изгото-
влена из металла, например из нержавеющей стали, и имеет тща-
тельно отполированную внутреннюю поверхность, снабжена устрой-
ством для закрытия выходного отверстия (например металлической
пластиной). Для снятия электростатического заряда воронку заземля-
ют.


*Допускается применять воронку внутренним диаметром выходного
отверстия $(14,0 \pm 0,1)$ мм, о чем указывают в протоколе испытаний.*

5.2. О п о р а в о р о н к и

Опорой может служить, например металлическое кольцо, закреп-
ленное на вертикальном штативе, что способствует сохранению вер-
тикального положения оси воронки.

5.3. Секундомер с точностью до 0,1 с или другое средство измере-
ния времени с той же точностью.

**Испытательная воронка
с опорой**



6. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

6.1. Если нет каких-либо других указаний, то материал испытывают в том виде, в каком он получен от поставщика, при комнатной температуре.

Если условия испытаний могут повлиять на результаты испытания, то можно указать, что образец выдерживается в течение 24 ч в стандартных условиях при температуре (23 ± 1) °С и относительной влажности (50 ± 5) % и испытывается в тех же условиях.

6.2. Выходное отверстие воронки закрывают с помощью закрывающегося устройства. Высыпают в воронку массу испытуемого образца в граммах в количестве, в 100 раз превышающем его насыпную плотность, измеренную в граммах на миллилитр по ГОСТ 11035.1. Во избежание уплотнения материала пробу засыпают по стенкам воронки, быстро снимают закрывающее устройство и одновременно включают секундомер. Дают материалу свободно высыпаться и останавливают секундомер в тот момент, когда весь материал пройдет через выходное отверстие воронки.

П р и м е ч а н и е. Запрещается применять механические средства инициирования текучести материала, например, проталкивание стеклянной палочкой материала при закупорке выходного отверстия воронки, постукивание по наружной стенке воронки и т. д. Если материал не течет из-за электростатического заряда, то испытание можно повторить с добавлением небольшого количества гамма окиси алюминия или сажи, или нескольких миллилитров этанола, зафиксировав в протоколе испытания тип и количество добавленного антистатика.

Допускается применять навеску испытуемого образца массой (150 ± 1) г, о чем указывают в протоколе испытания.

6.3. Испытание повторяют три раза при аналогичных условиях с использованием трех различных образцов.

7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Определяют среднее значение результатов трех измерений. Время течения выражают в полных секундах, например: время течения — 37 с.

П р и м е ч а н и е. Если антистатик не был добавлен, следует указать это вместе с результатом.

Указывают характер течения материала, используя следующую терминологию:

- течет равномерно;
- течет прерывисто;
- не течет в условиях испытания.

8. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания включает следующие данные:

- а) ссылку на настоящий стандарт;
- б) полную идентификацию используемого материала;
- в) условия испытания и, если используется, кондиционирование;
- г) конкретные результаты и их среднее значение, а также характер течения материала;
- д) тип и количество добавленного антистатика в случае, если таковой применялся.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 11035.1—93	2; 6.2