



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А С С Р

**РЕЗИНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА**

**ПИРОЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД И МЕТОДЫ  
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ**

**ГОСТ 28619—90  
(ИСО 1408—87)**

**Издание официальное**

Б3 6—90/462  
15 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

**Москва**

РЕЗИНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА.

ГОСТ

28619—90

Пиролитический метод и методы химической  
деструкции

(ИСО 1408—87)

Rubber. Determination of carbon black.  
Pyrolytic and chemical degradation methods

ОКСТУ 2509

Дата введения 01.01.92

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт устанавливает пиролитический метод (А) и два метода химической деструкции (В и С) для определения содержания технического углерода (далее — углерода) в резине.

1.2. Предпочтение отдают методу А, который приемлем для резин на основе следующих полимеров:

- полиизопрена натурального и синтетического;
- полибутиадиена;
- сополимеров бутадиена и стирола;
- бутилкаучука;
- акрилатного каучука;
- сополимера этилена и пропилена;
- терполимера этилена и пропилена;
- простых полиэфиров;
- полимеров, производных полиэтилена;
- силоксановых каучуков;
- фторсилоксановых каучуков;
- хлорсульфированных полиэтиленов, содержащих менее 30% хлора (по массе).

Метод не применяют к резинам, содержащим такие ингредиенты, как соли свинца и кобальта, графитовые технические углероды, фенольные и другие смолы, битум, целлюлозу и т. д., которые приводят к образованию углеродистого остатка в процессе пиролиза.

Точность метода может быть снижена при наличии таких минеральных наполнителей, как глинозем или карбонат кальция, которые при температуре пиролиза разлагаются, дегидрируются или

## **С. 2 ГОСТ 28619—90**

приводят к образованию летучих галоидных соединений в галогеносодержащих полимерах.

Метод не распространяется на хлоропреновые каучуки или бутадиенинитрильные каучуки с содержанием нитрила акриловой кислоты более 30% (по массе).

1.3. Метод В предназначен, в основном, для образцов, к которым не применим метод А, хотя его можно использовать для всех образцов на основе ненасыщенных каучуков, за исключением сополимеров изобутилена и изопрена.

1.4. Метод С относительно опасен и должен использоваться только для анализа образцов на основе сополимеров изобутилена и изопрена, сополимеров этилена и пропилена, а также соответствующих терполимеров, когда методы А и В не подходят.

## **2. ССЫЛКИ**

ИСО 383 «Лабораторная стеклянная посуда. Взаимозаменяемые конические шлифы».

ИСО 1407 «Каучук. Определение экстрагируемых веществ».

## **3. СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ**

### **3.1. Метод А**

Взвешенную испытуемую пробу резины экстрагируют ацетоном, а при наличии битума — дихлорметаном. Пиролиз экстрагированной резины проводят в лодочке для сжигания при 850°C в токе азота, после чего взвешивают охлажденную лодочку с нелетучим остатком.

Сжигают углерод в среде воздуха или кислорода в печи при той же температуре. Затем повторно взвешивают охлажденную лодочку с содержимым. Потеря массы составляет содержание углерода.

### **3.2. Метод В**

Взвешенную испытуемую пробу резины экстрагируют ацетоном. Проводят деструкцию органических составляющих окислением азотной кислотой с одновременным растворением неорганических составляющих, растворимых в азотной кислоте. Фильтруют остаток, содержащий углерод и не растворимые в кислоте минеральные наполнители. Промывают и прокаливают остаток до постоянной массы при 850°C в атмосфере азота во избежание окисления углерода.

Повторно прокаливают взвешенный остаток при температуре 850°C (во избежание дальнейшего изменения массы неорганических соединений), но на этот раз в среде воздуха, чтобы осуществить окисление углерода до диоксида углерода. Охлаждают и пов-

торно взвешивают остаток. Потеря массы составляет содержание углерода.

### 3.3. Метод С

После набухания испытуемой пробы резины в среде горячего *n*-дихлорбензола проводят окисление органических веществ гидро-перекисью третичного бутила. Фильтруют нерастворимый углерод и минеральные наполнители. Нерастворимый остаток промывают и прокаливают до постоянной массы при 850°C в атмосфере азота во избежание окисления углерода.

Повторно прокаливают взвешенный остаток при той же температуре (850°C) (во избежание дальнейшего изменения массы неорганических соединений), но на этот раз в среде воздуха, чтобы осуществить окисление углерода до диоксида углерода. Охлаждают и повторно взвешивают остаток. Потеря массы составляет содержание углерода.

## РАЗДЕЛ I. Метод А

### 4. РЕАКТИВЫ

При проведении анализа используют реактивы принятого аналитического типа (или эквивалентного типа) и дистиллированную воду или воду аналитической чистоты.

При проведении анализа должны быть приняты все известные меры предосторожности. Операции должны проводиться под вытяжным шкафом.

4.1. Азот, высушенный и очищенный от кислорода.

Примечание. Выпускаемый промышленностью «свободный от кислорода» азот может потребовать дальнейшей очистки.

4.2. Кислород или воздух, газообразный, высушенный.

4.3. Ксилол общего лабораторного типа.

4.4. Ацетон.

4.5. Дихлорметан.

4.6. Этанолтолуолазеотропная смесь (ETA).

Смешивают 7 объемов абсолютированного этанола и 3 объема толуола. По другому способу смешивают 7 объемов этанола промышленного типа и 3 объема толуола; кипятят смесь с обратным холодильником с добавлением безводного оксида кальция в течение 4 ч. Затем перегоняют азеотропную смесь и отбирают фракцию для испытания при температуре кипения, предельные отклонения от которой не превышают 1°C.

### 5. АППАРАТУРА

Стандартная лабораторная аппаратура, а также указанная в пп. 5.1—5.6.


#### С. 4 ГОСТ 28619—90

5.1. Лодочка для сжигания с петлей, изготовленная из кварцевого стекла, длиной 50—60 мм.

5.2. Агрегат трубчатой печи (чертеж), состоящий из составных элементов, указанных в пп. 5.2.1—5.2.5.

5.2.1. Трубка для сжигания, изготовленная из кварца или неопроницаемого глиноземистого (квасцовогого) фарфора, оборудованная приспособлением для введения и вывода лодочки для сжигания (п. 5.1). Внутренний диаметр должен обеспечивать ввод лодочки в трубку и свободное перемещение лодочки внутри трубы. Трубка должна быть на 30 см длиннее электрической трубчатой печи (п. 5.2.2). Один конец трубы снабжен системой ввода газа (азот), а другой — системой удаления паров, образующихся в процессе пиролиза.

Агрегат трубчатой печи



1—кварцевая палочка с крючком; 2—охлажденная зона; 3—центральная горячая зона; 4—сток; 5—ловушка с ксилом; 6—ловушка для конденсируемых паров; 7—шлиф 29/32; 8—трубчатая печь при  $(850 \pm 25)^\circ\text{C}$ ; 9—шлиф 29/32

5.2.2. Горизонтальная трубчатая печь, внутренний диаметр которой обеспечивает свободное перемещение трубы для сжигания в горячую зону печи. Температура электрического обогревателя печи поддерживается  $(850 \pm 25)^\circ\text{C}$  термопарой, снабженной цифровой индикацией.

5.2.3. Стеклянная кварцевая палочка с крючком длиной, позволяющей вводить и свободно перемещать палочку вдоль трубы для сжигания (п. 5.2.1) и приемной трубы (п. 5.2.4), диаметром, обеспечивающим тесный контакт с резиновой трубкой в приемной трубке.

5.2.4. Приемная трубка с боковой трубкой для подачи азота и с отрезком, обеспечивающим герметичное соединение резиновой трубы, в котором закреплена кварцевая палочка (п. 5.2.3), при этом палочка должна свободно перемещаться по трубке для сжигания (п. 5.2.1). Трубка для подачи газа должна быть изготовле-

на из пластифицированного ПВХ или другого материала, характеризуемого низкой проницаемостью к кислороду и водянымарам.

5.2.5. Система для абсорбции паров, включающая резиновую трубку для соединения с выходной системой трубы для сжигания (п. 5.2.1), ловушку для легко конденсирующихся паров, две газопромываемые склянки с ксилолом (п. 4.3), расходомеры и приборы, контролирующие скорость потока азота, кислорода или воздуха.

5.3. Соответствующая аппаратура для проведения экстрагирования, как установлено в ИСО 1407.

5.4. Эксикатор.

5.5. Муфельная электрическая печь, поддерживающая температуру  $(850 \pm 25)^\circ\text{C}$ .

## 6. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

Вырубают испытуемый образец из лабораторной заготовки, причем масса образца должна быть не менее 1,5 г; вырубку предпочтительно проводить более чем из одного участка, чтобы получить усредненную пробу.

## 7. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

7.1. Готовят испытуемый образец, пропуская резиновую смесь шесть раз через лабораторные вальцы, причем зазор между вальцами не должен превышать 0,5 мм. Из листа резиновой смеси вырубают испытуемую пробу массой 0,1—0,5 г. Если невозможно пропустить образец через вальцы, то резину нарезают на кусочки размером не более 1 мм.

7.2. Взвешивают испытуемую пробу с точностью до 0,1 мг (масса  $m_0$ ). Записывают данную массу. Заворачивают испытуемую пробу в фильтровальную бумагу и экстрагируют ацетоном (п. 4.4) в течение 4 ч или до тех пор, пока растворитель, контактирующий с испытуемой пробой, не обесцветится. Если в смеси присутствует битум, то экстракцию проводят дихлорметаном (п. 4.5) в течение 4 ч или до тех пор, пока растворитель, контактирующий с испытуемой пробой, не обесцветится.

Невулканизанные смеси не экстрагируют дихлорметаном. Вместо ацетона и дихлорметана можно использовать ЕТА (п. 4.6).

**П р и м е ч а н и е.** Экстрагирование дихлорметаном необходимо только в присутствии материалов, не растворимых в ацетоне, например битумы.

Экстрагирование можно упростить, если измельчить образец до взятия навески. Для этого следует пропустить образец через вальцы с минимальным зазором между вальцами.

## С. 6 ГОСТ 28619—90

7.3. Извлекают экстрагированный образец из бумаги и высушивают в сушильном шкафу при  $(100 \pm 3)^\circ\text{C}$  до полного удаления растворителя.

7.4. Переносят высушенный испытуемый образец в лодочку для сжигания (п. 5.1) и помещают лодочку в трубку для сжигания вблизи от системы подачи азота.

7.5. Закрывают трубку пробкой и подсоединяют азот (п. 4.1). Вводят трубку для сжигания в печь (п. 5.2.2), нагревают до  $(850 \pm 25)^\circ\text{C}$  и выдерживают лодочку в холодной части трубы для сжигания. Подсоединяют противоположный конец трубы к системе абсорбции паров (п. 5.2.5).

7.6. Пропускают азот через трубку со скоростью 200 см<sup>3</sup>/мин в течение 5 мин или более для удаления воздуха, присутствующего в трубке для сжигания.

7.7. Уменьшают скорость подачи азота приблизительно до 100 см<sup>3</sup>/мин и медленно в течение 5 мин перемещают лодочку в горячую зону трубы для сжигания.

7.8. Оставляют лодочку в горячей зоне еще на 5 мин для завершения процесса пиролиза.

7.9. Передвигают лодочку в холодную часть трубы и охлаждают в течение 10 мин, причем скорость потока азота остается без изменений.

7.10. Переносят лодочку в эксикатор (п. 5.4), завершают охлаждение и взвешивают с точностью до 0,1 мг (масса  $m_1$ ). Записывают данную массу.

7.11. Вновь помещают лодочку в трубку для сжигания и закрывают ее; подсоединяют вход трубы к системе подачи кислорода или воздуха (п. 4.2) и пропускают газ через трубку со скоростью приблизительно 100 см<sup>3</sup>/мин. Перемещают лодочку в горячую зону и выдерживают ее до полного выгорания углерода.

7.12. В отличие от предыдущего метода (п. 7.11) прокаливают лодочку в муфельной печи (п. 5.5) при  $(850 \pm 25)^\circ\text{C}$  до полного выгорания углерода.

7.13. Переносят лодочку в эксикатор и охлаждают до комнатной температуры.

7.14. Взвешивают лодочку с точностью до 0,1 мг (масса  $m_2$ ). Записывают данную массу.

7.15. Испытания проводят дважды.

## 8. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Массовую долю углерода в процентах вычисляют по формуле

$$\frac{m_1 - m_2}{m_0} \cdot 100,$$

где  $m_0$  — масса испытуемого образца, г (п. 7.2);

$m_1$  — масса лодочки с содержимым после прокаливания в среде азота, г (п. 7.10);

$m_2$  — масса лодочки с содержимым после сгорания углерода в атмосфере кислорода или воздуха, г (п. 7.14).

#### Примечания:

1. Навеска испытуемого образца может быть взята из предварительно экстрагируемого материала. В этом случае массу  $m_0$  следует корректировать с учетом массовой доли экстрагируемых веществ.

2. Входящие в состав углерода летучие вещества удаляются в процессе пиролиза в среде азота при 850°C. Конечный результат анализа соответственно уменьшается. Когда известны тип и происхождение углерода, можно сделать соответствующую корректировку.

## 9. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные:

- 1) полную идентификацию образца;
- 2) ссылку на настоящий стандарт;
- 3) используемый метод (метод А);
- 4) среднее арифметическое результатов двух параллельных определений;
- 5) любые нестандартные характеристики, отмеченные при проведении испытания;
- 6) любую операцию, не включенную в настоящий стандарт или стандарт, на который делается ссылка, или любую дополнительную операцию.

## РАЗДЕЛ 2. Метод В

### 10. РЕАКТИВЫ

Следует соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с кислотами и растворителями. Все операции проводят в вытяжном шкафу с сильной вентиляцией; процессы выпаривания, экстрагирования и промывания, проводимые в стеклянной посуде, должны быть безопасными.

Используют реагенты, приведенные в п. 4, а также указанные в пп. 10.1—10.6.

10.1. Азотная кислота,  $\rho = 1,42 \text{ г/см}^3$ .

10.2. Раствор соляной кислоты

Растворяют 2 части соляной кислоты ( $\rho = 1,18 \text{ г/см}^3$ ) в 98 частях воды (по объему).

10.3. Хлороформ.

10.4. Смесь ацетона и хлороформа 1 : 1 (по объему).

10.5. Раствор гидроксида натрия 250 г/дм<sup>3</sup>.

10.6. Раствор гидроксида натрия, 150 г/дм<sup>3</sup>.

## 11. АППАРАТУРА

Аппаратура, приведенная в разд. 5, а также тигель Гуча с фильтрующим слоем из инертного, термостабильного мелкозернистого материала, изготовленного следующим образом: готовят дисперсию мелкозернистого материала (порошка) в воде, заливают дисперсию в тигель Гуча и дают вакуум средней мощности. Когда нижняя часть дна тигля покроется толстым слоем фильтрующего материала, помещают на него керамический диск-пресс с малым диаметром отверстий. Снова наливают дисперсию в тигель до тех пор, пока диск не будет покрыт гомогенным слоем волокон, и подают вакуум средней мощности. Перед использованием обрабатывают тигель в соответствии с пп. 12.5—12.16, а затем прокаливают при  $(850 \pm 25)^\circ\text{C}$  в течение 2 ч.

Трубчатая печь и прибор (п. 5.2) должны быть такими, чтобы они могли вместить тигель Гуча.

## 12. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

12.1. Взвешивают испытуемый образец массой 0,3—0,5 г, причем образец вырубают из тонкой листовой заготовки с точностью до 0,1 мг (масса  $m_0$ ). Записывают эту массу. Экстрагируют и высушивают испытуемый образец в соответствии с пп. 7.2 и 7.3.

12.2. Переносят высушенный испытуемый образец в химический стакан вместимостью 100 см<sup>3</sup>, содержащий около 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты (п. 10.1), и накрывают стакан часовым стеклом.

12.3. Реакция окисления начинается, как правило, спустя несколько минут при комнатной температуре. Если процесс окисления запаздывает, то осторожно нагревают химический стакан на водяной бане до тех пор, пока не начнется реакция окисления. При необходимости завершают первый этап реакции при комнатной температуре с периодическим нагреванием на водяной бане.

12.4. Доводят объем до 50 см<sup>3</sup>, смывая стенки стакана азотной кислотой (п. 10.1) и завершают реакцию окисления нагреванием стакана на водяной бане в течение 2 ч при периодическом перемешивании. Реакция окисления считается завершенной, если на поверхности жидкости не образуются пузырьки или пена.

**Примечание.** Длительность и условия нагревания, приведенные в пп. 12.3 и 12.4, должны строго соблюдаться. Недостаточное окисление приводит к получению завышенных результатов содержания углерода, обусловленных наличием неокисленного полимера. С другой стороны, длительное нагревание может привести к потере углерода при окислении его до диоксида углерода, как при определении содержания стирола азотированием (ИСО 5478), когда используют более жесткие условия нагревания для частичного или полного устранения углерода. Подобная потеря углерода особенно характерна для мелкодисперсных типов углерода.

12.5. Отфильтровывают подогретый раствор через тигель Гуча (разд. 11) с применением вакуума средней мощности, оставляя большую часть нерастворимого остатка в химическом стакане.

12.6. Трижды промывают остаток в химическом стакане тремя порциями теплой азотной кислоты, последняя объемом 10 см<sup>3</sup> (п. 10.1), фильтруя каждый раз раствор через тигель Гуча, оставляя большую часть углерода в стакане.

12.7. Выбрасывают фильтрат и тщательно промывают фильтровальную колбу водой для удаления всех следов азотной кислоты.

Предупреждение. Азотная кислота и ацетон могут вступать в реакцию друг с другом и привести к взрыву.

12.8. Трижды промывают остаток углерода в химическом стакане тремя порциями ацетона, последняя объемом 10 см<sup>3</sup> (п. 4.4), каждый раз фильтруя порции раствора через тигель Гуча, сохранив большую часть нерастворимого остатка углерода в стакане.

12.9. Трижды промывают нерастворимый остаток тремя порциями смеси ацетона и хлороформа (п. 10.4), последняя объемом 10 см<sup>3</sup>. Раствор каждый раз фильтруют через тигель Гуча, оставляя большую часть нерастворимого остатка углерода в стакане.

12.10. Промывают нерастворимый остаток в химическом стакане тремя порциями хлороформа, последняя объемом 10 см<sup>3</sup> (п. 10.3). Каждый раз раствор фильтруют через тигель Гуча, оставляя большую часть нерастворимого остатка в стакане.

Предупреждение. В связи с взрывоопасностью смеси хлороформа и ацетона обязательным условием перед выполнением (п. 12.11) является тщательное ополаскивание фильтровальной колбы ацетоном, а затем водой.

12.11. Добавляют в химический стакан 25 см<sup>3</sup> раствора гидрооксида натрия (п. 10.5) и нагревают на водяной бане в течение 30 мин, периодически перемешивая.

12.12. Добавляют 35 см<sup>3</sup> подогретой воды, фильтруют смесь через тигель Гуча и переносят нерастворимый остаток в тигель.

12.13. Смывают химический стакан тремя порциями раствора гидрооксида натрия, последняя объемом 10 см<sup>3</sup> (п. 10.6), и фильтруют через тигель Гуча.

12.14. Завершают перенос нерастворимого остатка в тигель Гуча, промывая химический стакан и тигель раствором соляной кислоты (п. 10.2).

12.15. Промывают тигель Гуча 10 см<sup>3</sup> ацетона (п. 4.4).

12.16. Прокаливают тигель Гуча при  $(850 \pm 25)^\circ\text{C}$  в атмосфере азота, используя трубчатую печь и соответствующую аппаратуру (п. 5.2), охлаждают в эксикаторе (п. 5.4) и взвешивают с точностью до 0,1 мг (масса  $m_1$ ). Записывают данную массу.

12.17. Прекращают подачу азота в трубчатую печь и заменяют ее подачей воздуха или кислорода (п. 4.2). Повторно прокаливают тигель Гуча при  $(180 \pm 25)^\circ\text{C}$  до полного выгорания углерода.

да. Охлаждают тигель Гуча в эксикаторе и взвешивают с точностью до 0,1 мг (масса  $m_2$ ). Записывают данную массу.

12.18. Сначала важно проверить методику, выполняя ее по полной программе на образце, содержащем известное количество углерода аналогичного типа.

12.19. Определение проводят дважды.

### 13. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Массовую долю углерода в процентах вычисляют по формуле

$$\frac{m_1 - m_2}{m_0} \cdot 100,$$

где  $m_0$  — масса образца, г (п. 12.1);

$m_1$  — масса тигля Гуча с содержимым после прокаливания при 850°C в атмосфере азота, г (п. 12.16);

$m_2$  — масса тигля Гуча с содержимым после прокаливания при 850°C в среде воздуха или кислорода (п. 12.17).

Примечание. Входящие в состав углерода летучие вещества удаляются в процессе пиролиза в среде азота при 850°C. Конечный результат анализа соответственно уменьшается. Если известны тип и происхождение углерода, то может быть сделана соответствующая корректировка.

### 14. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные:

- 1) полную идентификацию образца;
- 2) ссылку на настоящий международный стандарт;
- 3) используемый метод (метод В);
- 4) среднее значение двух параллельных определений;
- 5) нестандартные характеристики, отмеченные при проведении анализа;
- 6) любую операцию, не включенную в настоящий стандарт и стандарты, на которые делаются ссылки, или любую операцию, рассматриваемую в качестве дополнения.

## РАЗДЕЛ 3. Метод С

### 15. РЕАКТИВЫ

Следует соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с пероксидами и растворителями. Все операции проводят в вытяжном шкафу с сильной вентиляцией; процессы выпаривания, экстрагирования и промывания, проводимые в стеклянной посуде, должны быть безопасными.

Реактивы, указанные в разд. 4 и 10, а также в пп. 15.1—15.3.

15.1. 1,4-Дихлорбензол (*n*-дихлорбензол) или 1,2-дихлорбензол (*o*-дихлорбензол).

15.2. Раствор гидроперекиси третичного бутила, концентрации не менее 60%. Оставшиеся 40% составляют, как правило, вода или перекись *ди*-третбутила или *трет*-бутанол.

Эти растворы сохраняют стабильность в течение нескольких месяцев при хранении в холодном месте.

15.3. Толуол.

## 16. АППАРАТУРА

Аппаратура, указанная в разд. 5 и 11, а также в пп. 16.1—16.5.

16.1. Колба плоскодонная вместимостью 150 см<sup>3</sup> с коническим стеклянным шлифом 34/35<sup>1</sup>, муфта.

16.2. Конденсатор воздушный с коническим стеклянным шлифом 34/35<sup>1</sup>, керн.

16.3. Холодильник стеклянный длиной 250 мм с коническим стеклянным шлифом 34/35<sup>1</sup>, керн.

16.4. Электроплитка закрытого типа, обеспечивающая нагрев до 200°C.

16.5. Тигель Гуча с фильтрующим слоем, изготовленным по разд. 11, обработанным по методикам (пп. 17.7—17—17.15), а затем прокаленным при (850±25) °C в течение 2 ч.

## 17. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

17.1. Для испытаний вырубают образец из тонкой листовой заготовки массой 0,3—0,5 г и взвешивают с точностью до 0,1 г ( $m_0$ ). Помещают испытуемую пробу в колбу, содержащую 20 г дихлорбензола (п. 15.1).

17.2. Осторожно (чтобы избежать обугливания) нагревают смесь в вытяжном шкафу, используя воздушный конденсатор (п. 16.2) в течение 30—60 мин.

**Примечание.** Выгоднее бывает перемешивать смесь в процессе нагревания для сведения к минимуму возможности обугливания. Это удобнее сделать, используя палочку с покрытием из ПТФЭ и магнитную мешалку.

17.3. После ссыивания смеси (п. 17.2) до температуры 80—90°C воздушный конденсатор заменяют холодильником (п. 16.3) и добавляют 5 см<sup>3</sup> раствора гидроперекиси третичного бутила (п. 15.2).

17.4. Осторожно нагревают смесь в вытяжном шкафу в течение 30—60 мин, затем охлаждают до 50—60°C.

---

<sup>1</sup> Конические стеклянные шлифы соответствуют требованиям ИСО 383 имеют конструкцию, рекомендованную ИСО 383.

**С. 12 ГОСТ 28619—90**

17.5. Добавляют через холодильник 100—150 см<sup>3</sup> толуола (п. 15.3).

17.6. Выдерживают раствор в течение 1—2 ч. По истечении этого времени нерастворимое вещество выпадает в осадок на дно колбы: раствор должен быть прозрачным. Если раствор остается недостаточно прозрачным после отсеваивания в течение 2 ч, то повторяют разложение, увеличивая длительность, установленную в пп. 17.2 и 17.4.

17.7. Отфильтровывают осадок через тигель Гуча (п. 16.5) в условиях вакуума средней мощности, промывают колбу три раза тремя порциями толуола (п. 15.3) объемом 10 см<sup>3</sup> каждая, фильтруя промывные растворы через тигель Гуча. Если появляются трудности с фильтрованием, то повторяют определение, однако используют ацетон (п. 4.4) вместо толуола (п. 15.3) по пп. 17.5 и 17.7. Проверяют, чтобы фильтрат не содержал углерода, затем фильтрат выбрасывают.

17.8. Промывают колбу три раза тремя порциями ацетона (п. 4.4) объемом 10 см<sup>3</sup> каждая, фильтруя промывные растворы через тигель Гуча.

17.9. Выбрасывают фильтрат и промывают фильтровальную колбу водой.

**Примечание.** Азотная кислота и ацетон могут вступить в реакцию друг с другом и вызвать взрыв.

17.10. Трижды промывают колбу и тигель Гуча тремя порциями теплой азотной кислоты, последняя объемом 10 см<sup>3</sup> (п. 10.1).

17.11. Промывают колбу и тигель Гucha раствором соляной кислоты (п. 10.2) и завершают перенос нерастворимого остатка в тигель Гуча.

17.12. Выбрасывают фильтрат и промывают фильтровальную колбу водой.

17.13. Промывают тигель Гуча 10 см<sup>3</sup> ацетона (п. 4.4).

17.14. Прокаливают тигель Гуча при температуре  $(850 \pm 25)^\circ\text{C}$  в атмосфере азота, используя трубчатую печь и соответствующую аппаратуру (п. 5.2); охлаждают в экскаторе (п. 5.4) и взвешивают с точностью до 0,1 мг ( $m_1$ ).

17.15. Прекращают подачу азота в трубчатую печь и заменяют ее подачей воздуха или кислорода (п. 4.2). Повторно прокаливают тигель Гуча при температуре  $(850 \pm 25)^\circ\text{C}$  до полного выгорания углерода. Охлаждают тигель в экскаторе и взвешивают с точностью до 0,1 кг ( $m_2$ ).

17.16. Сначала важно проверить методику, выполняя ее по полной программе на образце, содержащем известное количество углерода аналогичного типа.

17.17. Определение проводят дважды.

## 18. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Массовую долю углерода в процентах вычисляют по формуле

$$\frac{m_1 - m_2}{m_0} \cdot 100,$$

где  $m_0$  — масса образца, г (п. 17.1);

$m_1$  — масса тигля Гуча с содержимым после прокаливания при  $850^{\circ}\text{C}$  в атмосфере азота, г (п. 17.14);

$m_2$  — масса тигля Гуча с содержимым после прокаливания при  $850^{\circ}\text{C}$  в среде воздуха или кислорода (п. 17.15).

**П р и м е ч а н и е.** Входящие в состав углерода летучие вещества удаляют в процессе пиролиза в среде азота при  $850^{\circ}\text{C}$ . Конечный результат анализа соответственно уменьшается. В случаях, когда известны тип и происхождение углерода, может быть сделана соответствующая корректировка.

## 19. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные:

1) полную идентификацию образца;

2) ссылку на настоящий стандарт;

3) используемый метод (метод С);

4) среднее арифметическое результатов двух параллельных определений;

5) нестандартные характеристики, отмеченные при проведении анализа;

6) любую операцию, не включенную в настоящий стандарт и стандарты, на которые делаются ссылки, или любую операцию, рассматриваемую в качестве дополнения.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 16.07.90 № 2197 международный стандарт ИСО 1408—87 «Резина. Определение содержания технического углерода. Пиролитический метод и методы химической деструкции» ВВЕДЕН в действие непосредственно в качестве государственного стандарта с 01.01.92
3. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Раздел, пункт, в котором приведена ссылка	Обозначение международного стандарта ИСО	Обозначение государственного стандарта
Раздел 2; 16.1	ISO 383—76	—
Раздел 2	ISO 1407—76	—

Редактор Р. С. Федорова  
Технический редактор В. Н. Прусакова  
Корректор Р. Н. Корчагина

Сдано в набор 17.08.90 Подп. в печ. 23.10.90 1,0 усл. печ. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,85 уч.-изд. л.  
Тираж 5000 Цена 15 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2229