



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАУЧУК И КАУЧУКОВЫЙ ЛАТЕКС

**ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1,10-ФЕНАНТРОЛИНА**

**ГОСТ 28647—90
(ИСО 1657—86)**

Издание официальное

Б3 7—90/520

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

Москва

КАУЧУК И КАУЧУКОВЫЙ ЛАТЕКС

**Фотометрический метод определения железа
с использованием 1,10-фенантролина**

Rubber, raw and rubber latex. Determination of iron
content. 1,10-Phenanthroline photometric method

ГОСТ**28647—90**

(ИСО 1657—86)

ОКСТУ 2209**Дата введения 01.01.92****1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения содержания железа от 5 до 1000 мг/кг с использованием 1,10-фенантролина в ненаполненных смесях на основе натурального и синтетического каучуков, которые не содержат хлор, и в соответствующих ненаполненных латексах.

2. ССЫЛКИ

ИСО 123 «Каучуковый латекс. Отбор проб».

ИСО 124 «Каучуковые латексы. Определение сухого остатка».

ИСО 247 «Каучук. Определение содержания золы».

ИСО 1795 «Каучук в кипах. Отбор проб».

ИСО 1796 «Каучук. Подготовка образцов».

ИСО 4793 «Лабораторные пористые фильтры. Классификация, обозначение и степень пористости».

3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Получают золу каучука или высушенных твердых частиц латекса в тигле. Экстрагируют золу соляной кислотой и доводят раствор до стандартного объема.

После регулирования рН введением буферного раствора обрабатывают аликвотную часть раствора хлористым гидроксиламмонием с целью восстановления любого присутствующего железа (III) в железо (II), а также 1,10-фенантролина, с которым железо (II) образует оранжево-красный комплекс. Измеряют оптичес-

С. 2 ГОСТ 28647—90

кую плотность этого раствора, которая пропорциональна концентрации железа.

Примечание. Приведенный метод почти полностью соответствует методу, приведенному в ИСО 6685.

4. РЕАКТИВЫ

Реактивы должны быть аналитического качества и высшей чистоты и пригодными для анализа следов металла. Вода должна быть дистиллированной или эквивалентной чистоты.

4.1. Соляная кислота, $\rho=1,19 \text{ г/см}^3$.

4.2. Раствор 1,10-фенантролина

Растворяют 0,5 г 1,10-фенантролин моногидрата фенантролина в горячей воде и после охлаждения, убедившись, что не выделился осадок, доводят раствор до 500 см³.

Раствор хранят в темном месте и используют только бесцветные растворы.

4.3. Раствор хлорида гидроксиламмония

Растворяют 10 г хлорида гидроксиламмония в 100 см³ воды.

4.4. Буферный раствор

Растворяют 164 г безводного ацетата натрия в 250 см³ воды и добавляют в раствор 28,5 см³ ледяной уксусной кислоты, $\rho=1,05 \text{ г/см}^3$. Разбавляют эту смесь до 500 см³ и при помутнении раствора фильтруют непосредственно перед использованием. Если при получении градуировочной кривой буферный раствор дает интенсивно окрашенные эталонные растворы, то можно приготовить другой раствор растворением 80 г гидроокиси натрия или 106 г безводного карбоната натрия в 200 см³ воды с последующим введением 142,5 см³ ледяной уксусной кислоты и доведением раствора до 500 см³.

4.5. Стандартный раствор железа, $\rho=0,1 \text{ г/дм}^3$.

Растворяют в воде 0,702 г гексагидрата сульфата сернокислого железа (II) $[(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$, взвешенного с точностью до 0,0005 г в мерной колбе на 1000 см³ с одной меткой. Добавляют 3 см³ концентрированной соляной кислоты $\rho=1,19 \text{ г/см}^3$, и доводят водой до метки.

Такой раствор стабилен обычно не менее 1 мес.

1 см³ этого стандартного раствора содержит 0,1 мг железа.

4.6. Стандартный раствор железа для градуировки, $\rho=0,01 \text{ г/дм}^3$.

Вносят пипеткой 10 см³ стандартного раствора железа (п. 4.5) в мерную колбу на 100 см³ с одной меткой и разбавляют водой до метки.

1 см³ этого стандартного раствора содержит 0,01 мг железа.

Этот раствор следует готовить время от времени из основного раствора (п. 4.5) и использовать свежим.

5. АППАРАТУРА

Используют обычную аппаратуру, а также указанную в пп. 5.1—5.7.

5.1. Колориметр или спектрофотометр для измерения оптической плотности при длине волны 510 нм в кюветах толщиной 5 см.

5.2. Кварцевый или фарфоровый тигель номинальной вместимостью 50—80 см³.

5.3. Муфельная печь, обеспечивающая температуру (525 ± 25) °С.

5.4. Теплоизоляционная доска без железа размером 100 × 100 мм, толщиной 6 мм с отверстием в центре или кварцевый треугольник. Отверстие в теплоизоляционной плите или размер кварцевого треугольника должны быть такими, чтобы приблизительно $\frac{2}{3}$ тигля находилось ниже плиты.

5.5. Мерные колбы с одной меткой, вместимостью 50 см³.

5.6. Градуировочные прецизионные пипетки или бюретки.

5.7. Тигель из пористого стекла Р40 или Р100 (см. ИСО 4793).

6. ОТБОР ПРОБ

Отбор проб — по ИСО 1795.

Отбор проб латекса проводят в соответствии с одним из методов, установленных в ИСО 123.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

7.1. Подготовка гомогенизированного испытуемого образца

Для определения железа в каучуке готовят гомогенизованный образец в соответствии с ИСО 1796.

Для определения железа в латексе готовят гомогенный образец, высушенный до постоянной массы по ИСО 124, используя часть тщательно смешанного латекса, содержащего не менее 10 г твердых частиц.

На всех этапах подготовки образцов следует избегать загрязнения железом за счет ржавых ножей, ножниц, вальцев или другого нехромированного оборудования.

7.2. Получение градуировочной кривой

7.2.1. Приготовление стандартных окрашенных растворов

В несколько мерных колб на 50 см³ с одной меткой (п. 5.5) добавляют порциями от 0 до 20 см³ (например 0; 0,5; 5; 10; 15; 20 см³) стандартный раствор железа (п. 4.6). В этих порциях содержится от 0 до 200 мкг железа.

7.2.2. Получение окрашенных растворов

В каждую колбу (п. 7.2.1) вводят 1 см³ концентрированной соляной кислоты (п. 4.1), 10 см³ буферного раствора (п. 4.4), 1 см³ раствора хлористого гидроксиляммония (п. 4.3) и 10 см³ раствора 1,10-фенантролина (п. 4.2). Доводят объем растворов до метки и тщательно перемешивают. Растворы выдерживают при комнатной температуре 15 мин.

7.2.3. Фотометрические измерения

Измеряют поглощение растворов на колориметре или спектрофотометре (п. 5.1) при длине волны приблизительно 510 нм в кюветах толщиной 5 см.

Действительные значения получают с учетом оптической плотности раствора, не содержащего железа. Если измерения проводят с помощью двулучевого прибора, то помещают ячейку, содержащую раствор без железа, в реперный луч. Измеряют оптическую плотность каждого стандартного раствора по сравнению с раствором, не содержащим железа.

7.2.4. Построение графика

Строят график зависимости оптической плотности стандартного раствора от соответствующих значений концентрации железа (п. 7.2.1). Получают градуировочный график, который следует периодически проверять в зависимости от местных условий и типа используемого прибора.

7.3. Определение

Следует соблюдать меры предосторожности, принятые при проведении анализа следов металла.

7.3.1. Приготовление испытуемого раствора

Нарезают на небольшие куски массой около 0,1 г 10 г испытуемого гомогенизированного образца (п. 7.1), полученного из каучука или высущенного латекса, переносят в непротравленный тигель и взвешивают с точностью до 0,01 г. Помещают тигель в отверстие, вырезанное в теплоизоляционной плите (п. 5.4). Нагревают в слабом газовом пламени* до получения карбонизованного остатка, а затем переносят тигель в муфельную печь (п. 5.3), нагретую до температуры (550±25)°С.

По другому методу заворачивают взвешенный образец в кусок беззольного фильтра диаметром около 150 мм и переносят в тигель, который вместе с содержимым помещают в печь при температуре (550±25)°С и закрывают дверцы.

Предупреждение. Дверцы печи не должны открываться в течение первого часа из-за опасности воспламенения горючих газов. После того как углерод выгорит, извлекают и охлаждают тигель.

* Перегрев может вызвать потерю железа при использовании кварцевых тиглей.

Добавляют 5 см³ соляной кислоты (п. 4.1) и 5 см³ воды в тигель и ставят смесь на паровую баню на 30—60 мин. Если раствор приобретает интенсивный желтый цвет, указывающий на присутствие большого количества железа, то добавляют еще 5 см³ соляной кислоты и выдерживают на паровой бане еще 30 мин. Фильтруют раствор через стеклянный пористый фильтр (п. 5.7), переносят фильтрат в мерную колбу вместимостью 50 см³ (п. 5.5) и после охлаждения доводят раствор до метки.

7.3.2. Определение окраски

Переносят аликовотную часть испытуемого раствора (п. 7.3.1), содержащего не более 2 см³ соляной кислоты (п. 4.1) или 400 мкг железа, в мерную колбу вместимостью 50 см³ с одной меткой. Вводят 10 см³ буферного раствора (п. 4.4), затем 1 см³ раствора хлористого гидроксиаммония (п. 4.3) и 10 см³ раствора 1,10-фenantролина (п. 4.2). Доводят раствор водой до метки и тщательно перемешивают. Раствор должен находиться при комнатной температуре в течение 15 мин.

7.3.3. Холостой опыт

Параллельно с определением и по такой же методике проводят холостой опыт с использованием аналогичной фильтровальной бумаги и тигля, а также одинаковых количеств всех реагентов, которые применяют при определении.

7.3.4. Фотометрические измерения

После проявления окраски проводят фотометрические измерения испытуемого (п. 7.3.1) и холостого (п. 7.3.3) растворов, измеряя оптическую плотность растворов при той же длине волны, что и при получении градуировочного графика. Корректируют измеренные значения с учетом оптической плотности раствора холостого опыта. Если оптическую плотность измеряют на двухлучевом приборе, то помещают ячейку с холостым раствором в реперный луч и измеряют оптическую плотность испытуемого раствора по сравнению с раствором холостого опыта.

8. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

По градуировочному графику определяют концентрацию железа в соответствии с откорректированными значениями и по нему рассчитывают содержание железа в испытуемом образце.

Выражают результаты в массовых долях железа на миллион.

9. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные:

- 1) ссылку на настоящий международный стандарт;
- 2) идентификацию испытуемого образца;

С. 6 ГОСТ 28647—90

- 3) результаты и используемый метод их обработки;
- 4) необычные характеристики, отмечаемые в процессе определения;
- 5) любые операции, не предусмотренные данным стандартом или стандартами, на которые сделаны ссылки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством химической и нефтехимической промышленности СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 17.08.90 № 2426 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 28647—90, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 1657—86, с 01.01.92
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Раздел, в котором приведена ссылка	Обозначение соответствующего стандарта	Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка
2, 6	ИСО 123—85	—
2, 7	ИСО 124—85	—
2	ИСО 247—78	—
2, 6, 7	ИСО 1795—74	—
2, 7	ИСО 1796—82	—
2, 5	ИСО 4793—80	—
3	ИСО 6685—82	—

Редактор Р. А. Федорова
Технический редактор В. Н. Малькова
Корректор Е. И. Морозова

Сдано в наб. 19.09.90 Подп. к печ. 23.11.90 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,40 уч.-изд. л.
Тираж 4000 экз. Цена 10 к.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2240