

ГОСТ 15874—81

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛИ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЦЕТАЛЬНЫХ
И АЦЕТАТНЫХ ГРУПП

Издание официальное

БЗ 11—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С.С. Иванчев, Г.С. Попов, В.М. Южин, Г.В. Худобина, Е.И. Новикова, Н.Б. Каширина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.12.81 № 5265

3. ВЗАМЕН ГОСТ 15874—70

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 1625—89 | 1.2 |
| ГОСТ 1770—74 | 2.2 |
| ГОСТ 2603—79 | 2.2 |
| ГОСТ 3118—77 | 2.2 |
| ГОСТ 4204—77 | 1.2 |
| ГОСТ 4328—77 | 1.2, 2.2 |
| ГОСТ 4658—73 | 1.2 |
| ГОСТ 5456—79 | 1.2 |
| ГОСТ 6709—72 | 1.2, 2.2 |
| ГОСТ 8595—83 | 1.2 |
| ГОСТ 10930—74 | 1.2 |
| ГОСТ 11293—89 | 1.2 |
| ГОСТ 14043—78 | 1.5.1, 1.5.2 |
| ГОСТ 18300—87 | 2.2 |
| ГОСТ 25336—82 | 1.2, 2.2 |

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 27.06.91 № 1050

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1986 г., июне 1991 г. (ИУС 9—86, ИУС 10—91)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 11.05.99. Подписано в печать 29.06.99. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,70.
Тираж 108 экз. С3211. Зак. 533.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛИ****Методы определения ацетальных и ацетатных групп****ГОСТ
15874—81**

Polyvinylacetals.

Methods for determination of acetal and acetate groups

ОКСТУ 2209

Дата введения 01.07.82

Настоящий стандарт распространяется на поливинилацетали и устанавливает методы определения ацетальных и ацетатных групп в поливинилформальдегиде и поливинилбутиральфурфурале.

1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЦЕТАЛЬНЫХ ГРУПП**1.1. Сущность метода**

Сущность метода заключается в полярографическом определении формальдегида, ацетальдегида и фурфурола, отогнанных с водяным паром после кислотного гидролиза поливинилацеталей. Масляный альдегид определяют по разнице между суммой альдегидов, определенной методом оксимирования, и фурфуролом, определенным полярографически.

1.2. Аппаратура, посуда, реактивыПолярограф электронный, чувствительностью $(10^{-8} - 10^{-10})$ А.

рН-метр — милливольтметр типа рН-340, рН-121.

Ультратермостат жидкостный любого типа, поддерживающий температуру $(22,5 \pm 2,5)$ °С с погрешностью не более 0,5 °С.

Мешалка магнитная.

Электроплитка закрытого типа мощностью 400—500 Вт.

Прибор для перегонки с водяным паром (см. чертеж).

Бюrette 7—2—10 по НТД.

Пипетки 7—1—5, 7—1—10, 2—1—20, 2—1—25 по НТД.

Колбы К-1—250—29/32 ТХС, К-1—1000—29/32 ТХС по ГОСТ 25336.

Стаканы В-1—600 ТХС, В-1—4—100 ТХС по ГОСТ 25336.

Кислота серная по ГОСТ 4204, х. ч., ч. д. а., 20%-ный раствор.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х. ч., ч. д. а., 0,5 моль/дм³ раствор.Гидроксиламина гидрохлорид по ГОСТ 5456, ч. д. а., 1 моль/дм³ раствор.

Формалин технический по ГОСТ 1625, высший сорт, свежеперегнанный.

Альдегид уксусный технический, первый сорт, свежеперегнанный.


Фурфурол по ГОСТ 10930, ч.д.а., свежеперегнанный.

Альдегид масляный, свежеперегнанный.

Желатин пищевой по ГОСТ 11293, 0,05%-ный раствор.



Установка для перегонки с водяным паром



1 — колба-приемник П-2—1000—42 ТС по ГОСТ 25336; 2 — трубка для сообщения с атмосферой; 3 — холодильник ХСН-16 по ГОСТ 25336 с удлиненной трубкой, доходящей почти до дна приемника; 4 — переходная трубка; 5 — резиновые трубы; 6 — сдвоенный каплеуловитель КО-60 по ГОСТ 25336; 7 — колба для перегонки КГУ-2—2—1000—34 ТС по ГОСТ 25336; 8 — трубка для ввода пара; 9, 9' — винтовые зажимы; 10 — тройник; 11 — парообразователь

Лития гидроокись, безводная, х. ч., 1 моль/дм³ раствор по ГОСТ 8595.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Ртуть по ГОСТ 4658.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.3. Подготовка к анализу

1.3.1. Гидролиз поливинилацеталей и перегонка с водяным паром образующихся альдегидов (получение отгона)

Гидролиз и перегонку с водяным паром проводят на установке, изображенной на чертеже.

0,7—0,8 г поливинилацетала, взвешенного с погрешностью не более 0,0002 г, помещают в двугорлую круглодонную колбу вместимостью 1000 см³ и приливают 80 см³ раствора серной кислоты. В приемник наливают 50 см³ дистиллированной воды и помещают его в баню со льдом.

Содержимое колбы при закрытом зажиме нагревают 5—10 мин на электроплитке, находящейся на расстоянии 4—5 мм от дна колбы, затем открывают зажим и в колбу пускают водяной пар при непрекращающемся нагревании колбы. Перегонку ведут 2 ч со скоростью 7—7,9 см³/мин (собирают 840—950 см³ отгона). После окончания перегонки содержимое приемника переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см³, терmostатируют при (22,5±2,5) °C с погрешностью не более 0,5 °C, а затем доводят объем отгона до метки дистиллированной водой.

1.3.2. Приготовление растворов сравнения альдегидов

Растворы сравнения альдегидов с концентрацией 0,001 г/см³ готовят растворением свежеперегнанных реактивов в дистиллированной воде. Точную концентрацию альдегидов в растворах определяют методом оксимирования. Раствор формальдегида или ацетальдегида наливают в мерную колбу вместимостью 100 см³, раствор фурфурола или масляного альдегида — в мерную колбу вместимостью 200 см³. Раствор количественно переносят в колбу с пришлифованной пробкой вместимостью 250 см³, для чего мерную колбу промывают 2—3 раза небольшими порциями дистиллированной воды общим объемом 25 см³. К раствору приливают пипеткой 25 см³ гидрохлорида гидроксиламина и выдерживают в течение 1 ч.

В аналогичных условиях с тем же объемом дистиллированной воды и гидроксиламина готовят контрольный раствор.

Растворы сравнения и контрольный раствор после оксимирования переносят в химические стаканы. На pH-метре замеряют pH контрольного раствора по инструкции, прилагаемой к прибору.

Растворы сравнения титруют потенциометрически при включенной мешалке до рН контрольного раствора. Титрование проводят по каплям 0,5 моль/дм³ раствором гидроокиси натрия из бюретки.

Концентрацию альдегидов (X) в растворах сравнения в г/см³ вычисляют по формуле

$$X = \frac{V_2 \cdot m_a}{V_1},$$

где V_1 — объем раствора сравнения альдегида, взятый на оксимирование, см³;

V_2 — объем точно 0,5 моль/дм³ раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование пробы, см³;

m_a — масса анализируемого альдегида, соответствующая 1 см³ точно 0,5 моль/дм³ раствора гидроокиси натрия, г, равная

для формальдегида — 0,015;

ацетальдегида — 0,022;

масляного альдегида — 0,036;

фурфурова — 0,048.

Растворы сравнения сохраняют свою концентрацию в течение месяца при хранении в холодильнике.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Проведение анализа

1.4.1. Определение массовой доли ацетальных групп методом оксимирования

500 см³ оттона, полученного по п. 1.3.1, помещают в колбу с пришлифованной пробкой. Для контрольного опыта в другую колбу наливают 500 см³ дистиллированной воды с тем же значением рН. В обе колбы добавляют пипеткой 25 см³ гидрохлорида гидроксилиамина и выдерживают в течение 1 ч. Затем растворы переносят в химические стаканы вместимостью 600 см³ и титруют оксимированный отгон 0,5 моль/дм³ раствором гидроокиси натрия до значения рН контрольного раствора, как описано в п. 1.3.2.

1.4.2. Определение массовой доли ацетальных групп полярографическим методом

В мерную колбу вместимостью 50 см³ помещают 40 см³ термостатированного оттона, полученного по п. 1.3.1, и добавляют 5 см³ раствора желатина и 5 см³ 1 моль/дм³ раствора гидроокиси лития, также предварительно термостатированных при (22,5±2,5) °С с погрешностью не более 0,5 °С. Содержимое колбы тщательно перемешивают и сразу переносят в термостатируемый электролизер с ртутным капельным электродом-катодом и насыщенным каломельным полуэлементом-анодом. Электролизер должен быть размещен на эмалированном противнике в вытяжном шкафу с нижней вытяжкой.

Раствор полярографируют 2—3 раза при наложении напряжения от минус 1,2 В до минус 2,2 В со скоростью поляризации 100—200 мВ/мин. На полярограмме получают две волны. Восстановление фурфурова происходит в интервале напряжения от минус 1,4 В до минус 1,5 В, формальдегида — от минус 1,6 В до минус 1,8 В, а ацетальдегида и масляного альдегида — от минус 1,9 В до минус 2,1 В.

При определении формальдегида и фурфурова чувствительность измерительного устройства полярографа должна быть примерно в 5 раз больше, чем при определении ацетальдегида и масляного альдегида.

В тех же условиях полярографируют две смеси растворов сравнения. Для поливинилформальдегида берут смеси, состоящие из равных количеств формальдегида и ацетальдегида: по 0,0035 г — в первой смеси и по 0,0040 г — во второй смеси. Для поливинилбутилальфурфураля берут 0,0025 г фурфурова и 0,0080 г масляного альдегида для первой смеси, 0,0030 г фурфурова и 0,012 г масляного альдегида для второй смеси. Для приготовления этих смесей необходимые объемы термостабилизованных растворов наливают пипеткой в мерную колбу вместимостью 50 см³, добавляют 5 см³ раствора желатина и 5 см³ 1 моль/дм³ раствора гидроокиси лития и общий объем доводят до метки дистиллированной водой.

На полученных полярограммах замеряют высоту волн, соответствующую альдегидам, в миллиметрах и находят ее среднее значение в отгоне (h) и в смеси растворов сравнения (h_{cp}).

При продувании полярографируемого раствора инертным газом получается более четко выраженная полярографическая волна со стабильной высотой волны, не изменяющейся от времени стояния раствора.

1.4.1, 1.4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

C. 4 ГОСТ 15874—81

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Массовую долю ацетальных групп в процентах в поливинилформальэтилале в пересчете на этилальные группы (X_1) и в поливинилбутиральфурфурале в пересчете на бутиральные группы (X_2) вычисляют по формулам:

$$X_1 = \frac{V \cdot 0,030 \cdot 1000 \cdot 100 \cdot 100}{m(100 - W) \cdot 500},$$

$$X_2 = \frac{V \cdot 0,044 \cdot 1000 \cdot 100 \cdot 100}{m(100 - W) \cdot 500},$$

где V — объем точно 0,5 моль/дм³ раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование оксимирированного отгона, см³;

m — масса навески поливинилацетала, взятая для гидролиза, г;

W — массовая доля воды в поливинилацетале, определенная для поливинилформальэтилала, поливинилбутиральфурфурала по ГОСТ 14043, %;

0,030 и 0,044 — масса этилальных и бутиральных групп, соответствующая 1 см³ точно 0,5 моль/дм³ раствора гидроокиси натрия, г.

Результат вычисляют до первого десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,6 % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.5.2. Массовую долю формальдегидных (X_3), этилальных (X_4) и фурфуральных (X_5) групп в процентах вычисляют по формуле

$$X_{3,4,5} = \frac{h \cdot m_{cp} \cdot K \cdot 1000 \cdot 100 \cdot 100}{h_{cp} \cdot 40 \cdot m \cdot (100 - W)},$$

где h — среднее значение высоты волны альдегида в анализируемой пробе, мм;

h_{cp} — среднее значение высоты волны альдегида в смеси растворов сравнения, мм;

m — масса поливинилацетала, взятая для гидролиза, г;

m_{cp} — масса альдегида в смеси растворов сравнения, г;

K — коэффициент пересчета от альдегида к ацетальной группе, равный 1,5333 — для формальдегида; 1,3636 — для ацетальдегида; 1,1666 — для фурфурола;

W — массовая доля воды в поливинилацетале, определенная для поливинилформальэтилала, поливинилбутиральфурфурала по ГОСТ 14043, %.

Результат вычисляют до первого десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать для формальных групп 1,0 %, для этилальных 0,8 % и для фурфуральных групп 0,6 % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.5.3. Массовую долю бутиральных групп (X_6) в процентах вычисляют по формуле

$$X_6 = X_2 - (X_5 \cdot 0,7857),$$

где X_2 — массовая доля ацетальных групп в поливинилбутиральфурфурале в пересчете на бутиральные группы, %;

X_5 — массовая доля фурфуральных групп в поливинилбутиральфурфурале, определенная полярографически, %;

0,7857 — коэффициент пересчета от фурфуральных групп к бутиральным группам.

Результат вычисляют до первого десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,8% при доверительной вероятности $P = 0,95$.

1.5.4. Результаты анализа записывают в протокол, который должен содержать следующие данные:

- наименование и марку анализируемого поливинилацетала;
- номер партии;
- наименование предприятия-изготовителя;
- результат анализа;
- обозначение настоящего стандарта;
- дату проведения анализа.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЦЕТАТНЫХ ГРУПП

2.1. Сущность метода

Сущность метода заключается в щелочном омылении ацетатных групп с последующим титрованием избытка щелочи соляной кислотой.

2.2. Аппаратура, посуда, реактивы

Баня водяная.

Электроплитка закрытого типа.

pH-метр — милливольтметр типа pH-121 или другого типа.

Мешалка магнитная ЗМА или другого типа.

Колба К-1—100—29/32 ТХС по ГОСТ 25336.

Холодильник ХШ-1—6—39/32 ХС по ГОСТ 25336.

Бюretка 3—2—25—0,1 по НТД.

Пипетка 2—1—20 по НТД.

Цилиндр 1—100 по ГОСТ 1770—74.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, х. ч., 0,1 моль/дм³ раствор.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х. ч., 0,1 моль/дм³ раствор.

Ацетон по ГОСТ 2603, ч. д. а.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.3. Проведение анализа

В колбу вместимостью 100 см³ наливают смесь, состоящую из 50 см³ спирта, 10 см³ 0,1 моль/дм³ раствора гидроокиси натрия и 5 см³ дистиллированной воды. Затем в нее помещают (1 ± 0,2) г поливинилбутирильфурфураля или (3 ± 0,2) г поливинилформальэтилаля, взвешенных с погрешностью не более 0,01 г. Колбу с содержимым присоединяют к обратному холодильнику и кипятят на водяной бане или на плите с воздушной подушкой в течение 1 ч. После этого нагревание прекращают и по истечении 4—5 мин через верх холодильника осторожно вводят 15 см³ ацетона и, не охлаждая, содержимое колбы перемешивают до получения однородной массы.

Затем колбу ставят на магнитную мешалку, опускают в раствор стеклянный и хлорсеребряный электроды сравнения и проводят потенциометрическое титрование 0,1 моль/дм³ раствором соляной кислоты при интенсивном перемешивании.

В начале титрования титрант прибавляют по 1 см³, каждый раз записывая показания прибора по шкале милливольтметра после установления равновесия. Вблизи точки эквивалентности, которая наступает в области от минус 650 до минус 50 мВ, титрант приливают по 0,5 см³. После скачка потенциала приливают еще 2—3 см³ титранта, каждый раз записывая показания прибора. Точку эквивалентности находят графически. В некоторых случаях в области от минус 100 до минус 250 мВ может наблюдаться дополнительный скачок, связанный с выпадением сополимера. В этом случае титрование продолжают, как указано выше, и точку эквивалентности находят с учетом суммарного скачка в области от минус 650 до минус 50 мВ. В тех же условиях и с теми же количествами реагентов проводят контрольный опыт.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

С. 6 ГОСТ 15874—81

2.4. О б р а б о т к а р е з у л т а т о в

2.4.1. Массовую долю ацетатных групп (X_7) в процентах вычисляют по формуле

$$X_7 = \frac{(V_1 - V_2) \cdot 0,0059 \cdot 100}{m},$$

где V_1 и V_2 — объем точно 0,1 моль/дм³ раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование контрольной и анализируемой проб, см³;

0,0059 — масса ацетатных групп, соответствующая 1 см³ точно 0,1 моль/дм³ раствора соляной кислоты, г;

m — масса поливинилацетала, г.

Результат вычисляют до второго десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,1 % для поливинилбутириаль-фурфураля и 0,05 % для поливинилформальэтилаля при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4.2. Результаты анализа записывают в протокол, который должен содержать данные, указанные в п. 1.5.4.